



EMBALATGES CASTONBOX SL

MATERIALS I MAQUINÀRIA PER A L'EMBALATGE

REF: 07EM23M

www.embalatgescastonbox.com

Film estirable transparente (LLDPE) para aplicación manual.

Características	Metodo	Unidad de Mesura	Valor
Micras	-	Micras	23
Densidad	ASTM D-1505	gr/cc	0,916-0,919
Resistència al impacte	ASTM D-1709	gr.	85
Fuerza de Tracción en Rendimiento			
MD ↓	ASTM D-882 B	N/mm2	6,5
TD →		N/mm2	5,5
Fuerza de Tracción en Reposo			
MD ↓	ASTM D-882 B	M Pa	32
TD →		M Pa	20
Elongación a la Rotura			
MD ↓	ASTM D-882 B	%	480
TD →		%	650
Fuerza a la Rotura			
MD ↓	ASTM D-1922	Nm	2500
TD →		Nm	3220
Pre-estiramiento Garantizado	Cast	%	180
Adhesividad	Cast	g	130
Metros/Kg	-	m/kg	94